

Утверждаю

Главный инженер ТОО «KSU»

Машенко В.В.

2016г.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**  
на щебень из гравия смеси фракции 5 - 20 мм.

Показатели свойств	Требования ГОСТ 22263-76	Гранитный щебень	Щебень из кварцитопесчаника
Содержание фракций, % менее			
5мм		19,6	17,8
5-20мм		80,4	82,8
Пустотность, %		51,2	53,3
Содержание зерен лещадной формы, %	25, не более	19,1	22,3
Плотность, кг/м <sup>3</sup>			
Истинная		2620	2661
Средняя		2615	2656
Насыпная плотность, кг/ м <sup>3</sup>		1350	1312
Водопоглощение, %		0,5	0,7
Марка по дробимости	1000, не ниже	1200	1000
Морозостойкость, циклов	50, не менее	150	150

1. Поставщик на щебень из гравия смеси фракции 5-20мм обязан предоставить копию документа на добычу и реализацию, копию сертификата соответствия.
2. Потенциальные поставщики желающие принять участие в закупе, должны представить техническую спецификацию на ТРУ от своего имени и в утвердительной форме заверенную подписью первого руководителя и печатью организации.
3. Представленная техническая спецификация на ТРУ не должна являться ксерокопией выставленной на сайте с подписями Заказчика, копия не принимается.
4. Место поставки: ЮКО Сузакский район, п.Таукент, ТОО «Казатомпром – SaUran».
5. Место доставки: в радиусе 0,1 - 0,5 км от предприятия.

Инженер по КС

Ережепов Е.А.